

Technický list

AkzoNobel Powder Coatings

Interpon D1036 Sablé (5)

Popis produktu

Interpon D1036 Sablé (5) – produkt řady D1036 Texture – je soubor klasických práškových nátěrových hmot se strukturním vzhledem, bez obsahu TGIC. Produkty **Interpon D1036 Sablé** jsou určeny pro použití na architektonickém hliníku a pozinkované oceli. Práškové barvy **Interpon D1036 Sablé (5)** se vyznačují výrazně lepší odolností proti poškrábání než většina tradičních systémů.

Jako součást produktové řady **Interpon D1036** pro stavebnictví a architekturu nabízí barvy **Interpon D1036 Sablé (5)** vynikající odolnost vůči venkovním vlivům a perfektně si zachovávají svůj barevný odstín. Práškové barvy **Interpon D1036 Sablé (5)** neobsahují olovo a splňují požadavky norem GSB, Qualicoat Class 1, EN12206 a EN13438 (dříve BS6496 a BS6497), a AAMA 2603.

Qualicoat licenční čísla: P-0295 (Francie), P-0878 (Itálie), P-0751 (Španělsko), P-1082 (Česká republika), P-0889 (Turecko)

GSB licenční čísla: 136b (lesk 5)

Vlastnosti produktu

Chemický typ	Polyester
Vzhled	Jemná textura
Stupeň lesku (EN ISO 2813 (60°))	0-10 jednotek lesku
Měrná hmotnost	1,2 – 1,9 g/cm ³ v závislosti na odstínu
Distribuce částic	Vhodné pro elektrostatické nanášení
Skladování	V suchu do 30 °C (<i>otevřené krabice musí být znovu uzavřeny</i>)
Skladovatelnost	24 měsíců při maximální teplotě do 30 °C 12 měsíců při maximální teplotě do 35 °C
Vypalovací program (teplota objektu)	20-40 minut při 180 °C 12-24 minut při 200 °C 8-14 minut při 210 °C

Mechanické zkoušky

Zkouška ohybem	ISO 1519 (válcový trn)	Splněno při 5 mm
Přilnavost	ISO 2409 (2mm mřížkový řez)	Gt0
Odolnost hloubením (Erichsen)	ISO 1520	Splněno při > 5 mm
Náraz	ISO 6272:1993	Splněno při 2,5 joulech (reverzní a přímé – 20 v lb)
Tvrдость (Buchholz)	ISO 2815	> 80

Chemické testy a zkoušky odolnosti

Solná mlha	ISO 9227	< 16 mm ² koroze/10 cm (1000 hodin)
-------------------	----------	--

Konstantní vlhkost	ISO 6270	Bez puchýřků, tečení < 1 mm (1000 hodin)
Oxid siřičitý	ISO 3231	po 30 cyklech – bez puchýřků, ztráty lesku nebo barvy
Propustnost	EN12206-5.10	Tlakový hrnec – po 1 hodině bez defektů
Chemická odolnost	Obecně dobrá odolnost vůči kyselinám, zásadám a olejům při pokojové teplotě.	
Odolnost vůči maltě	EN12206-1	Bez účinku po 24 hodinách
Zrychlený klimatický test	ISO16474-2 (1000 hodin) ISO11507:1997 QUV B 313 (300 hodin)	Zachování lesku $\geq 50\%$
Klimatická odolnost	ISO2810 (1 rok)	$\geq 50\%$ zachování lesku, zachování barevného odstínu v souladu s GSB/Qualicoat Křídování – bez překročení minima uvedeného v ASTM D659:1980
Podmínky testování	Testování bylo prováděno v laboratorních podmínkách za použití následujících hodnot. Výsledky testování jsou pouze informativního charakteru.	
Podkladový materiál	Aluminium (0,5 – 0,8 mm Al Mg1)	
Předúprava	Předúprava v souladu s Qualicoat/GSB, bez chromátování	
Tloušťka filmu	70-90 mikronů	
Vypalování	18 minut při 200 °C (teplota objektu)	
	Skutečné vlastnosti produktu závisí na konkrétních podmínkách, ve kterých je produkt používán.	
Předúprava	<p>Před aplikací práškové barvy Interpon D1036 Sablé (5) je pro maximální ochranu nutné komponenty předupravit.</p> <p>Hliníkové komponenty musí být předupraveny vícestupňovým chromátováním, vhodnou bezchromátovou technologií nebo anodizací. Podrobné informace obdržíte od dodavatele předúpravy.</p> <p>Pozinkovaná ocel vyžaduje předúpravu povrchu vícestupňovým zinkovým fosfátováním nebo chromátováním, nebo tryskáním. V závislosti na typu pozinkování může být vyžadováno odplynění nebo použití odplyňovacích aditiv – dodržujte pokyny dodavatele předúpravy.</p> <p>Produkty Interpon D1036 Sablé (5) mohou být použity také na litou nebo měkkou ocel. Pro venkovní účely se na správně ošetřený podklad doporučuje použití antikoroziního podkladového nátěru Interpon PZ.</p>	
Aplikace	Práškové barvy Interpon D1036 Sablé (5) jsou určeny k nanášení manuálními nebo automatickými elektrostatickými nebo TRIBO lakovacími systémy. V případě sytých odstínů lze až 30 % nepoužité práškové barvy znovu aplikovat. Zařízení však musí být vybaveno příslušným recyklačním systémem. Konkrétní podrobnosti týkající se	

správného poměru míchání nových a nepoužitých práškových barev získáte u pověřeného pracovníka společnosti AkzoNobel.

Práškové barvy **Interpon D1036 Sablé (5)** by měly být nanášeny v tloušťce minimálně 60 µm.

Všechny práškové barvy mohou vykazovat menší rozdíly v barevnosti v závislosti na šarži, což je normální a nevyhnutelné. I přes veškerá možná opatření společnosti AkzoNobel minimalizovat tyto viditelné rozdíly, toto nelze zaručit. U dílů a částí, které budou sestaveny dohromady, se doporučuje použití produktů stejné šarže. Výskyt rozdílů je pravděpodobnější u práškových hmot se speciálními efekty.

Bondované výrobky (bonded) mají lepší aplikační vlastnosti než suché, míchané produkty (blended), které jsou více stabilní. Pozornost by však stále měla být věnována nastavení linky, aby se předešlo tzv. mramorovému efektu a změnám ve vzhledu po recyklaci. Pro dosažení totožného výsledku je doporučováno používat konstantní poměr mezi novou a recyklovanou práškovou barvou. Pro více informací si prostudujte aplikační pokyny *Metallic Application Guidelines*.

Podkladový materiál (hliník, ocel, pozinkovaná ocel...), podkladový nátěr, rozdíly v tloušťce nátěru – všechny tyto aspekty mohou mít vliv na výsledný vzhled produktu.

Výrobky s rozdílnými kódy by se neměly míchat, a to ani v případě stejné barvy a lesku.

Po aplikaci	V případě konkrétních dotazů ohledně postupů po aplikaci nátěru, jako je např. ohýbání nebo použití tmelů, lepidel, čištění atd., se prosím obraťte na odborníky společnosti AkzoNobel.
Údržba	Konkrétní postupy související s čištěním a údržbou jsou uvedeny v pokynech <i>Interpon D series Cleaning and Maintenance Guidelines</i> , které jsou k dispozici u společnosti AkzoNobel.
Bezpečnostní opatření	viz informace v bezpečnostně-technickém listu (MSDS)
Důležitá poznámka	<p>DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Tento technický list podává pouze základní informace o zmíněném produktu. Kdokoliv používá tento produkt pro jiné účely, než je určeno v tomto dokumentu, aniž by obdržel písemné potvrzení o vhodnosti produktu pro zamýšlené užití, činí tak na vlastní nebezpečí. Zajištění všech nezbytných kroků pro splnění požadavků stanovených místními předpisy a legislativou je vždy odpovědností uživatele. Vždy si prostudujte materiálové a technické listy produktu, jsou-li k dispozici. Přes veškerou snahu zajistit všechny informace o produktu (prostřednictvím tohoto technického listu či jiným způsobem), není možno zajistit kontrolu kvality podkladu, podmínek nanášení nebo dalších faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci produktu.</p> <p>Proto, pokud není písemně potvrzeno, neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoliv škodu, která použitím produktu vznikne. Veškeré dodávané výrobky a technická doporučení jsou předmětem standardních obchodních podmínek. Tento dokument byste si měli vyžádat a pečlivě si jej prostudovat. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám s ohledem na naše zkušenosti a neustálý vývoj produktu. Je odpovědností uživatele si před použitím produktu ověřit, zdali jsou informace uvedené v tomto technickém listu aktuální.</p> <p>Značky výrobků uvedených v tomto technickém listu jsou ochrannými známkami nebo licencemi společnosti AkzoNobel.</p>

<http://www.interpon.com/contact-us/>

Copyright © 2015 Akzo Nobel Powder Coatings Ltd. Interpon je registrovaná ochranná známka společnosti AkzoNobel.

Interpon D1036 Sablé (5) - 12. vydání

Datum poslední revize: 29. 6. 2016