

Fiche technique

AkzoNobel Powder Coatings

Interpon D2525 Silky Texture - YL316I Oia

Description produit

Interpon D2525 Silky Texture YL316I Oia appartenant à la gamme Interpon D2525 Texture est une série de peintures en poudre Haute Durabilité combinant un aspect très fin et texturé avec un toucher doux et soft. **Interpon D2525 Silky Texture** est formulé tout particulièrement sans TGIC. Il est destiné à une utilisation sur de l'aluminium architectural et de l'acier galvanisé. Offrant de nouveaux niveaux de résistance aux intempéries, **Interpon D2525 Silky Texture** dépasse les performances des principales poudres architecturales. Ce produit offre une rétention de brillance et une résistance au changement de couleur bien supérieures, associées à une intégrité maximale du film pour assurer une protection esthétique et fonctionnelle à long terme.

Ces peintures en poudre sont classées dans la Famille I – classe 6c sous la norme NFT 36-005.

Interpon D2525 Silky Texture répond aux exigences de GSB Master, Qualicoat Classe 2, EN 12206 (précédemment BS6496), EN13438 (précédemment BS6497:1984) et AAMA 2604.

Certaines couleurs peuvent ne pas être disponibles dans la gamme **Interpon D2525 Silky Texture**. Les teintes Ral suivantes sont exclues des familles Ral pour Qualicoat classe 2 : Ral 1003, 1012, 1018, 1028, 1033, 2004, 2011, 3015, 3017, 3018, 3020, 4001.

Numéro de licence Qualicoat : P-0643 (France), P-0877(Italie), P-1252 (Turquie), P1441 (République Tchèque) sous le nom de marque Interpon D2525 Texture.

Numéro de licence GSB : 183e (brillance 10) sous le nom de marque Interpon D2525 Sablé.

Propriétés de la poudre	Type chimique	Polyester	
	Apparence	Fine texture	
	Niveau de Brillance	Unités de brillance 7±5	
	Granulométrie	Adaptée à la pulvérisation électrostatique	
	Densité réelle	1.37g/cm ³ ±0.03	
	Conditions de stockage	Dans un endroit sec et frais (<i>les cartons ouverts doivent être refermés</i>)	
	Durée d'utilisation	24 mois à une température maximale de 30°C 12 mois à une température maximale de 35°C	
	Conditions de polymérisation (Température de l'objet)	15 à 35 minutes à 180°C 12 à 25 minutes à 190°C 10 à 20 minutes à 200°C	
Essais mécaniques	Flexibilité	ISO1519 (Mandrin cylindrique)	Passe les exigences Qualicoat classe 2
	Adhérence	ISO2409 (Quadrillage 2 mm)	Passe Gt0
	Emboutissage Erichsen	ISO1520	Passe les exigences Qualicoat Classe 2
	Résistance à l'impact	ISO 6272	Passe les exigences Qualicoat Classe 2

	Dureté	ISO 2815	> 80
Tests environnementaux et de durabilité	Brouillard salin acétique	ISO 9227	<16 mm ² corrosion/10 cm, 1000 heures
	Humidité constante	ISO 6270	Pas de cloquage, ni décollement <1 mm (1000 hrs)
	Dioxyde de soufre	ISO 3231	Passe 30 cycles – pas de cloquage, ni de perte de brillance, ni de décoloration
	Perméabilité	Cocotte-minute EN12206-2004	Passe 1 heure, pas de défaut
	Résistance chimique		De manière générale, bonne résistance aux acides, alcalis et aux huiles à des températures normales
	Resistance au Mortier	EN12206-2004	Pas d'effet après 24 heures
	Essai de vieillissement accéléré	ISO16474-2 (1000 hrs) ISO11507:1997 QUV B 313 (600 hrs)	>90% rétention de brillance >50% rétention de brillance
	Durabilité Extérieure	ISO 2810	Répond aux exigences de Qualicoat Classe 2 après 3 ans d'exposition Floride Répond aux exigences de AAMA 2604-13 après 5 ans d'exposition Floride
Conditions des tests	Les résultats sont basés sur des essais mécaniques et chimiques qui ont été réalisés dans des conditions de laboratoire et ne sont donnés qu'à titre indicatif.		
	Substrat	Aluminum (0.5-0.8 mm Al Mg1)	
	Prétraitement	Prétraitement sans Chrome approuvé Qualicoat/GSB	
	Épaisseur du Film	70-90microns (ISO 2360)	
	Conditions de polymérisation	10 minutes à 200°C (température de l'objet)	
	La performance effective du produit dépendra des circonstances dans lesquelles le produit est utilisé.		
Pré-traitement	<p>Pour une protection maximale, il est essentiel de prétraiter les substrats avant l'application de la gamme Interpon D2525 Silky Texture.</p> <p>Les substrats aluminium doivent recevoir un traitement de chromatisation complet à plusieurs étages, un prétraitement sans chrome adéquat ou une pré-anodisation adéquate pour nettoyer et conditionner le substrat. Les conseils détaillés doivent être fournis par le fournisseur du prétraitement.</p> <p>Les produits Interpon D2525 Silky Texture peuvent également être utilisés sur de la fonte ou sur de l'acier doux. Pour une utilisation en extérieur, nous conseillons d'appliquer le primaire anticorrosion Interpon PZ sur un substrat correctement préparé.</p>		
	Application	<p>Les peintures en poudre Interpon D2525 Silky Texture peuvent être appliquées manuellement ou à l'aide d'un matériel de pulvérisation électrostatique automatique ou tribo-électrique. Pour les teintes pleines, la poudre inutilisée peut être recyclée jusqu'à un maximum de 30% à l'aide d'un équipement adapté. Consulter AkzoNobel pour obtenir de plus amples détails quant au rapport de mélange correct de poudre neuve / poudre recyclée.</p> <p>Les peintures Interpon D2525 Silky Texture doivent être appliquées à une épaisseur minimum</p>	

de 60 µ.

Toutes les poudres peuvent présenter de petites différences de couleur d'un lot à l'autre, ceci est normal et inévitable. Bien qu'AkzoNobel prenne toutes les précautions pour minimiser les écarts visibles, il ne peut y avoir de garantie à cet égard.

Nous recommandons aux applicateurs et aux fabricants d'utiliser un seul lot pour les parties qui seront assemblées. Les écarts sont plus probables avec des poudres à effets spéciaux

Les produits bondés présentent de meilleures propriétés d'application que les produits mélangés (plus stables) mais l'attention doit toujours être portée sur les réglages de la ligne afin d'éviter « l'effet marbré » et les changements d'aspect après le recyclage. Un ratio constant entre les poudres vierges et recyclées doit être fixé par l'applicateur afin d'obtenir un aspect cohérent. Pour obtenir de plus amples détails, nous suggérons de lire le **Guide d'Application des Finitions Métallisées**.

Des produits de codes différents ne doivent pas être mélangés même s'ils ont la même couleur et la même brillance.

Post Application	Pour obtenir des conseils spécifiques sur l'adaptation de processus post-laquage tels que le pliage, l'utilisation de joints, les adhésifs, les ruptures à pont thermique, le nettoyage, etc., consulter AkzoNobel.
Maintenance	Pour obtenir des conseils spécifiques sur le nettoyage et l'entretien, consulter les <i>Directives de nettoyage et d'entretien</i> de la gamme Interpon D mise à disposition par AkzoNobel.
Données de sécurité	Consulter la Fiche de données de sécurité (FDS).
Non-responsabilité	<p>NOTE IMPORTANTE : Les informations fournies dans cette documentation technique ne sont pas censées être exhaustives et sont basées sur le présent état de nos connaissances et sur les lois en vigueur : Toute personne qui utilise le produit à toute fin autre que celle recommandée spécifiquement dans la présente documentation technique sans avoir obtenu au préalable notre confirmation écrite quant à l'utilisation du produit pour le but prévu, le fait à ses risques et périls. Il incombe toujours à l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux demandes définies dans les règlements locaux et la législation en vigueur. Il est impératif de toujours lire la documentation matériau et la documentation technique, si elles sont disponibles. Tous les conseils que nous prodiguons ou toutes les déclarations que nous faisons concernant le produit (que ce soit dans cette documentation ou par un autre moyen) sont conformes à l'état actuel de nos connaissances ; cependant, nous ne maîtrisons pas la qualité ou l'état du substrat ou les nombreux facteurs affectant l'utilisation et l'application du produit.</p> <p>Par conséquent, à moins que nous ne l'ayons accepté spécifiquement par écrit, nous n'acceptons aucune responsabilité sous quelque forme que ce soit émanant de la performance du produit ou pour toute perte ou tout dommage provenant de l'utilisation du produit. L'ensemble des produits fournis et des conseils techniques donnés sont soumis à nos conditions standard et conditions de vente. Il vous est recommandé de demander une copie de ces documents et de les lire attentivement. Les informations contenues dans cette documentation sont soumises à une modification régulière au vu de l'expérience et de notre politique de développement continu. Il incombe à l'utilisateur de vérifier que la présente documentation est actualisée avant d'utiliser le produit.</p> <p>Les noms de marque mentionnés dans la présente documentation sont des marques déposées ou font partie d'une licence d'Akzo Nobel.</p>